


DOPPO AMBIENTE WAND



TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG:

doppo Ambiente Wand ist ein auf Kalkhydrat und Weißzement basierender Feinputz mit aufeinander abgestimmten Marmormehlen und anderen anorganischen Füllstoffen, für die dekorative und kreative Wand- und Deckengestaltung im Innenbereich. Auf Basis alter, traditioneller, italienischer Rezepturen wird doppo Ambiente Wand mit verschiedensten Farbpigmenten abgetönt.



Seit 2015 ist das Produkt doppo Ambiente Wand mit dem GEV Prüfsiegel Emicode EC1 plus – sehr emissionsarm ausgezeichnet.



VORTEILE UND ANWENDUNGSBEREICHE

- Fertig angemischte doppio Ambiente Wand Spachtelmasse ist ein leicht zu verarbeitender, geschmeidiger und standfester Putz für die dekorative Wand- und Deckengestaltung
- Optimale Verarbeitungseigenschaften mit langer Topfzeit
- Zeichnet sich durch eine hervorragende Haftung auf allen gängigen Untergründen aus
- Zur Herstellung von repräsentativen und individuell gestaltbaren Sichtflächen in Lokalen, Gaststätten, Hoteleingangshallen, privaten Wohnbereichen, Fluren und Gängen, Ausstellungsflächen usw.
- Mit UV- und alkalistabilen Spezialpigmenten in sehr vielen Farbkombination abtönbar
- Je nach der persönlichen Spachteltechnik lassen sich spezielle Effekte erzielen – damit wird jede Wand zum Unikat
- doppio Ambiente Wand ist diffusionsoffen und sorgt daher für ein gesundes Raumklima
- Nicht brennbar
- Ständige Qualitätskontrolle der Rohstoffe und Fertigprodukte
- Keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) enthalten
- Für Schichtdicken von 2 bis maximal 3 mm

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der zu beschichtende Untergrund muss sauber, fest bzw. tragfest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Alle nicht fest haftenden oder mangelhaften Altanstriche, ebenso lockerer Putz und Tapeten, sind zuerst restlos zu entfernen. Größere Ausbrüche oder Löcher sind vorher mit doppio Vetroplast V1 auszubessern. Beton und stark saugende bzw. kreibende Untergründe müssen mit doppio Wandimprägnierung behandelt werden, bevor doppio AC- Grundierung als Haftbrücke aufgerollt wird.

Folgende Untergründe sind geeignet:

- Beton
- Zement- und Kalkzementputze
- Gipsputze und Gipswandbauplatten
- Reibeputze bis 1 mm Körnung (mineralisch oder Kunstharzgebunden)
- Fliesen (bei richtiger Vorbehandlung)

Grundierung: Vor dem Aufbringen von doppio Ambiente Wand muss der Untergrund mit der Haftbrücke doppio Ambiente AC-GRUNDIERUNG gemäß technischen Datenblatt aufgetragen (mit Kurzhaarroller) werden.

VERARBEITUNG

In einem sauberen, geeigneten Rührgefäß wird das notwendige Anmachwasser - ca. 4,5 – 5,5 Liter (je nach gewählten Farbton) pro 15 kg Gebinde – vorgelegt. Dann wird während des Rührens doppo Ambiente Wand dazugegeben und mindestens 3 Minuten lang gemischt bis ein klumpenfreier und homogener Feinputzmörtel entsteht. Eventuell an der Gefäßwand anhaftende Pulverreste sind mittels Kelle abzustreifen.

Eine Reifezeit von rund 3 Minuten ist einzuhalten. Danach wird nochmals kurz durchgemischt. Falls notwendig kann durch geringfügige Wasserzugabe die Verarbeitungskonsistenz noch angepasst werden. Immer nur so viel doppo Ambiente Wand anmachen, wie innerhalb von rund 60 Minuten verarbeitet werden kann. Im Anschluss wird doppo Ambiente Wand mittels entsprechender Traufel oder venezianischer Spachtel auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund aufgezogen.

Frisch gespachtelte Flächen sind vor zu rascher Austrocknung sowie Zugluft und Sonneneinstrahlung entsprechend zu schützen, ansonsten besteht die Gefahr der Rissbildung (Fenster und Türen schließen und abhängen). Heizung abdrehen!

VERARBEITUNGSZEIT UND HERSTELLUNG VON VERSCHIEDENEN STRUKTUREN

Die Verarbeitungszeit von doppo Ambiente WAND beträgt bei rund 20° C ca. 60 Minuten. Das Erhärtungsverhalten ist temperaturabhängig, d. h. je tiefer die Temperatur, umso langsamer erfolgt die Erhärtung und höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

HERSTELLUNG VON WAND- UND/ODER DECKENFLÄCHEN:

Bei Temperaturen von rund 20 °C ist eine Nachbearbeitung von ca. 15 bis 40 Minuten (je nach Wandstruktur) nach dem Feinputzauftrag mittels venezianischer Kelle möglich. Ein zu oftmaliges glätten an derselben Stelle kann zu Pigmentierungsflecken an der Oberfläche führen. Bei Auftragsstärken größer 3 mm kann es zu einer Haarrissbildung kommen. Diese Rissbildung stellt lediglich einen optischen Mangel dar, die technischen Eigenschaften des doppo Ambiente Wandputzes werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Nach ca. 48 Stunden erfolgt die Nachbearbeitung des erhärteten Putzes:

- **Struktur Schiefer, Emiglia, Vulcano**
händisch mit einem Schleifpapier der Körnung 400 leicht anschleifen
- **Struktur Bardolino, Toskana, Venezia**
händisch mit einem weißen Pad, weichem Scotch Brite
- **Struktur Holzoptik, Betonoptik**
nicht nachschleifen

Danach wird die Fläche mit doppio Ambiente Ölimprägnierung (siehe dazugehöriges technisches Datenblatt) imprägniert.

WICHTIGE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Vor der endgültigen bauseitigen Ausführung ist in jedem Fall eine ausreichend große Musterfläche anzulegen. Nur dadurch kann erstens auf die jeweilige Untergrundbeschaffenheit eingegangen werden und zweitens kann dadurch der Bauherr eine entsprechende Beurteilung und Abnahme der Musterfläche leichter durchführen.

Reparaturen bleiben, wie bei allen Kalkprodukten üblich, immer sichtbar.

doppo Ambiente Wand zeichnet sich durch die verwendeten natürlichen Rohstoffe aus, daher ist es durchaus normal, dass es zu kleinen Rissen, Wellen und Farbtondifferenzen kommen kann, da das Material erstens eine natürliche Sieblinie aufweist und zweitens Farbschwankungen der verwendeten natürlichen Farbpigmente nicht beeinflussbar sind.

VERBRAUCH

Schüttdichte: 0,9 bis 1,0 kg/dm³

EMIGLIA	ca. 1,5 kg/m ²
SCHIEFER	ca. 1,5 kg/m ²
BETONOPTIK	ca. 1,5 kg/m ²
HOLZOPTIK	ca. 1,5 kg/m ²
BARDOLINO	ca. 1,6 kg/m ²
TOSKANA	ca. 1,8 kg/m ²
VENEZIA	ca. 1,8 kg/m ²
VULCANO	ca. 1,8 kg/m ²

LIEFERFORM

PE-Eimer zu 15 kg

PE-Eimer zu 7,5 kg

Palette mit 32 PE-Eimern = 480 kg

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sämtliche Arbeitsgeräte und Verschmutzungen sind unmittelbar nach der Verarbeitung mit Wasser zu reinigen. Ausgehärtete doppo Ambiente Wand Spachtelmasse kann nur mehr mechanisch entfernt werden.

LAGERUNG

doppo Ambiente WAND ist in verschlossenen Originalgebinden bei frostfreier Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene oder feucht gewordene Gebinde dürfen nicht mehr verwendet werden.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Produkt enthält Portlandzement und Kalkhydrat. Das Produkt reagiert mit Wasser alkalisch! Entsprechende persönliche Schutzmaßnahmen dazu treffen (alkalifeste Handschuhe und Augenschutzbrille). Die Gefahren- bzw. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

ENTSORGUNG

Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt entsorgen.

Entsorgungsschlüsselnummer: 31409

Nicht ausgehärtete Restmengen von **doppo Ambiente WAND** als Baustellenabfälle entsorgen.

Entsorgungsschlüsselnummer: 91206

ALLGEMEINE SOWIE RECHTLICHE HINWEISE

Obige Angaben und Empfehlungen können nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein. Sämtliche Produkteigenschaften und Verarbeitungsrichtlinien beruhen auf Versuche und praktischen Erfahrungen. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die verschiedenen Baustellenbedingungen schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Mit dieser Ausgabe sind die früheren technischen Datenblätter ungültig